

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

REVESTIMIENTOS DE MORTEROS MONOCAPA

MORTERO DE CAL. Sobre el soporte se ha aplicado un enfoscado de mortero de cal aérea de espesor 1 cm, para eliminar las irregularidades del soporte. Pasadas 24 horas, se ha extendido sobre ésta base, un mortero revoco de fachadas, también de cal aérea, con un espesor de 8 mm, dejando la superficie lo más uniforme posible. Como terminación se ha optado por un acabado estuco, por lo que se ha incluido otra capa de mortero para estuco a base de cal aérea para logra una superficie lisa, brillante e impermeable, con ayuda de espátula.

MORTERO DE CEMENTO (ACABADO RASPADO). Sobre el soporte se ha aplicado un enfoscado regleado de mortero de cemento pigmentado de un espesor entre 10 y 15 mm para poder garantizar la impermeabilidad. Pasadas 1 o 2 horas, se le da el acabado final con cepillo de pelo duro.

MORTERO DE CEMENTO CON ÁRIDO PROYECTADO. Sobre la misma base que en la muestra anterior, se ha procedido a proyectar el árido. Se iniciará el aplastado de éste con la llana cuando ésta se pueda clavar en la masa sin que llegue a mancharse de producto. Una vez aplastado se alisará de nuevo con la llana.