

ISOLANTI

PROTEZIONE IGNIFUGA DEL PILASTRO (con vetro cellulare)

Per proteggere il pilastro dall'azione del fuoco sono stati posti sul perimetro le lastre di vetro cellulare aventi spessore di 2 cm e fissate con malta cementizia addizionata alle resine sintetiche.

Successivamente è posta una rete metallica zincata (anticamente utilizzata per il recinto del pollame) e come finitura è previsto uno strato di intonaco di spessore di ≈ 15 mm.

Con questo rivestimento si è ottiene una buona resistenza al fuoco.